

Inhaltsverzeichnis

Materialprofil

Qualitätsprofile

Links

.....

.....

.....

3

3

3

ecoPLA bronze (3DJake)

Hersteller	3DJake
Produkt	ecoPLA Bronze
Material	ecoPLA
Farbe	bronze
Dichte	1,24 g/cm ³
Glasübergangstemperatur	57 °C
Preis/g	0,023 €
Basis Cura Material Profil	Generic → PLA
Cura Material Profil	3DJake → PLA Bronze

Materialprofil

Einstellung	Vorgabe Hersteller	Cura	Eigener Wert ¹⁾
Druck-Temperatur	195 - 215 °C	230 °C	205 °C
Druckbett-Temperatur	35 - 60 °C ²⁾	60 °C	45 °C
Lüfterdrehzahl Normal	k.A.	100 %	50 %
Einzugsabstand	k.A.	1.0 mm	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	k.A.	25 mm/s	25 mm/s
Hinweis	- Material hat eine schlechte Druckplattenhaftung (s.a. Qualitätsprofile)		

- [pla_bronze_3djake.xml.fdm_material](#)

Qualitätsprofile

Einstellung	Wert	Bemerkung
Druck-Temperatur 1. Layer	Druck-Temperatur + 10 °C	
Druckbett-Temperatur 1. Layer	Druckbett-Temperatur + 10 °C	
Haftung	Brim	

- [Cura Qualitätsprofile \(in Git\)](#)

Links

- [3D Druck Grundlagen FDM](#)
- [Cura Profile](#)

¹⁾

Wanhao Duplicator 3 Plus

²⁾

auch mit 0 möglich